

SURFACE WATERPROOFING

SÜRME SU İZOLASYON SİSTEMLERİ

Akrilik kopolimer esaslı, elastik, UV dayanımlı, çatlak köprüleme özelliğine sahip, su yalıtım kaplamalarıdır.



1K WATERPROOF

SÜRME SU İZOLASYON KAPLAMASI



Tek bileşenli, kullanıma hazır, akrilik esaslı, elastik yapıda sürme su izolasyon kaplamasıdır. Teras, çatı, balkon gibi açık alanlarda güvenilir ve uzun ömürlü su yalıtımı sağlar.

TEKNİK VERİLER

Bağlayıcı Yapısı	Akrilik Kopolimer
Renk	Beyaz / Gri
Yoğunluk	1,30 ± 0,05 g/cm³
Katı Madde (%)	%65 ± 2
Viskozite	7000 - 11000 mPa.s
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C / +35 °C
Kuruma Süresi (20°C)	Dokunma: 2 saat Tam Kuruma: 24 saat
Elastikiyet	%500
Su Geçirimsizlik	%100
Tüketim	1,0 - 1,5 kg/m² (2 kat)
Ambalaj	15 kg Kova
Raf Ömrü	12 ay

AVANTAJLARI

- %100 su yalıtımı sağlar
- UV ışınlarına dayanıklıdır
- Yüksek elastikiyet (%500)
- Çatlak köprüleme özelliği
- Uygulaması kolaydır
- Açık renkleriyle ısı yansıtıcıdır
- Antibakteriyel özelliğe sahiptir

KULLANIM ALANLARI

- Teras ve çatılar
- Balkonlar
- Islak hacimler (banyo, mutfak vb.)
- Beton ve şap yüzeyler
- Hafif yaya trafiğine maruz alanlar
- Metal ve PVC yüzeyler

AMBALAJ BİLGİSİ



UYGULAMA ŞEMASI

1 YÜZEY HAZIRLIĞI
Yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Gevşek parçalar temizlenir.

2 ASTAR UYGULAMASI
Gözenekli yüzeylerde uygun astar ile yüzey hazırlanır. (Öneri: VOREXA PRIMER)

3 1. KAT UYGULAMA
Fırça, rulo veya mala ile düzgün şekilde uygulanır.

4 2. KAT UYGULAMA
İlk kat kuruduktan sonra çapraz yönde ikinci kat uygulanır.

5 KORUMA
Tam kuruma süresince yağmur, su ve darbeden korunur.

2K WATERPROOF

2K SÜRME SU İZOLASYON KAPLAMASI



Çift bileşenli, yüksek performanslı, elastik yapıda sürme su izolasyon kaplamasıdır. Zorlu hava koşullarında dahi maksimum koruma sağlar. Teras, çatı, otopark, havuz gibi kritik alanlarda güvenle kullanılır.



TEKNİK VERİLER

Sistem	Çift Bileşenli (A+B)
Bağlayıcı Yapısı	Akrilik Kopolimer
Renk	Gri / Beyaz
Karışım Oranı	A : B = 3 : 1 (ağırlıkça)
Yoğunluk (Karışım)	1,40 ± 0,05 g/cm³
Katı Madde (%)	%70 ± 2
Uygulama Sıcaklığı	+5 °C / +35 °C
Kuruma Süresi (20°C)	Dokunma: 3 saat Tam Kuruma: 48 saat
Elastikiyet	%600
Su Geçirimsizlik	%100
Tüketim	1,5 - 2,0 kg/m² (2 kat)
Ambalaj	A: 15 kg Kova B: 5 kg Bidon
Raf Ömrü	12 ay

AVANTAJLARI

- Yüksek elastikiyet (%600)
- Mükemmel su yalıtımı
- Zorlu hava koşullarına yüksek direnç
- Kimyasal ve tuzlu suya dayanımlı
- Çatlak köprüleme yeteneği
- Mekanik dayanımı yüksektir
- Uzun ömürlü koruma

KULLANIM ALANLARI

- Teras ve çatılar
- Balkonlar
- Otopark üstleri
- Islak hacimler
- Havuzlar ve su depoları
- Beton ve şap yüzeyler
- Eski membran kaplamalar üzerine

AMBALAJ BİLGİSİ



UYGULAMA ŞEMASI

1 YÜZEY HAZIRLIĞI
Yüzey temiz, kuru ve sağlam olmalıdır. Gevşek parçalar temizlenir.

2 ASTAR UYGULAMASI
Gözenekli yüzeylerde uygun astar ile yüzey hazırlanır. (Öneri: VOREXA PRIMER)

3 KARIŞIM HAZIRLAMA
A ve B bileşenleri verilen oranda karıştırılır.

4 1. KAT UYGULAMA
Fırça, rulo veya mala ile düzgün şekilde uygulanır.

5 2. KAT UYGULAMA
İlk kat kuruduktan sonra çapraz yönde ikinci kat uygulanır.

6 KORUMA
Tam kuruma süresince yağmur, su ve darbeden korunur.

Güvenli Yapılar
Daha Güçlü Yarınlar