

HAVUZ BOYASI (EPOKSI)

POOL PAINT (EPOXY)

ÜRÜN TANIMI / PRODUCT DESCRIPTION

TECHNICAL DATA SHEET - TR / EN

Açıklama ve Özellikler

DESCRIPTION & FEATURES

- Havuz boyası (epoksi), Özel Ürünler ürün ailesinde yer alan profesyonel bir Vorexa çözümdür. Yol çizgisinden fotoluminesans kaplamaya kadar özel yüzey ve performans ihtiyaçları için geliştirilmiş çözümler.
- Hedefe özel formül
- Kolay uygulama
- Geniş kullanım alanı

Kullanım Alanları

AREAS OF APPLICATION

- Yol ve otopark çizgileri
- Cam ve ahşap yüzeyler
- Dekoratif ve güvenlik uygulamaları

Product Overview

ENGLISH

- Pool paint (epoxy) is a professional Vorexa solution in the Specialty Products family. Focused solutions for specific surface and performance needs, from road marking to photoluminescent coatings.
- Purpose-built formulas
- Practical application
- Broad application range

Ürün Ailesi Teknik Özeti

PRODUCT FAMILY TECHNICAL OVERVIEW

ÜRÜN YAPISI	İki bileşenli epoksi reçine	PRODUCT BASIS	Two-component epoxy resin
UYGUN YÜZEY	Yüzme havuzları, su depoları ve beton/seramik yüzeyler	SUITABLE SUBSTRATE	Swimming pools, water tanks and concrete/ceramic surfaces
YÜZEY GÖRÜNÜMÜ	Pürüzsüz, parlak ve su geçirmez	FINISH	Smooth, glossy and waterproof
UYGULAMA	Hazırlanmış yüzeye iki kat	APPLICATION	Two coats on a prepared substrate
AMBALAJ	15 kg (A+B set)	PACKAGING	15 kg (A+B set)

Teknik not / Technical note: Bu sayfadaki teknik bilgiler ürün ailesi düzeyindeki katalog verileridir. Üretim partisi, renk ve uygulama koşullarına bağlı kesin değerler için sipariş öncesinde güncel ürün TDS/SDS onayı alınmalıdır. / The technical information on this page is catalogue data at product-family level. Obtain current product TDS/SDS approval before ordering for exact values by batch, colour and application conditions.

HAVUZ BOYASI (EPOKSI)

UYGULAMA VE GÜVENLİK / APPLICATION & SAFETY

POOL PAINT (EPOXY)

TECHNICAL DATA SHEET - TR / EN

Uygulama Talimatı

TURKISH

- Yüzey temiz, kuru, sağlam; yağ, kir, gevşek tabaka ve aderansı azaltacak kalıntılardan arındırılmış olmalıdır.
- Önerilen uygulama yöntemi: Hazırlanmış yüzeye iki kat.
- Yoğunluk $1,40 \pm 0,05 \text{ g/cm}^3$; katı madde $\%70 \pm 2$. 20°C 'de dokunma kuruması 6 saat, tam kür 7 gündür. Teorik sarfiyat $0,30\text{-}0,40 \text{ kg/m}^2/\text{kat}$.
- Kat sayısı, inceltme oranı, sarfiyat, kuruma ve tekrar kat süreleri ürünün güncel üretim föyünden teyit edilmelidir.

Application Instructions

ENGLISH

- The substrate must be clean, dry and sound, and free from oil, dirt, loose material and adhesion-reducing residues.
- Recommended application method: Two coats on a prepared substrate.
- Density $1.40 \pm 0.05 \text{ g/cm}^3$; solids $70 \pm 2\%$. Touch dry in 6 hours at 20°C and fully cured in 7 days. Theoretical coverage is $0.30\text{-}0.40 \text{ kg/m}^2/\text{coat}$.
- Confirm coat count, thinning ratio, coverage, drying and overcoating times in the current production sheet for the product.

Depolama ve Güvenlik

STORAGE & SAFETY

KONU SUBJECT	TÜRKÇE	ENGLISH
Depolama Storage	Serin, kuru ve havalandırılan yerde; ısı ve ateş kaynaklarından uzakta, ambalajı kapalı saklayın.	Keep sealed in a cool, dry, ventilated place away from heat and ignition sources.
Kişisel koruma Personal protection	Uygun eldiven, gözlük ve çalışma koşullarına uygun solunum koruması kullanın.	Use suitable gloves, eye protection and respiratory protection appropriate to working conditions.
Havalandırma Ventilation	Kapalı alanlarda yeterli doğal veya mekanik havalandırma sağlayın.	Provide adequate natural or mechanical ventilation in enclosed areas.
Dökülme ve atık Spill & disposal	Kanalizasyona ve su yollarına karışmasını önleyin; yerel mevzuata göre bertaraf edin.	Prevent entry into drains and waterways; dispose of according to local regulations.
Belge kontrolü Document control	Taşıma, depolama ve güvenlik ayrıntıları için güncel SDS/GBF belgesini inceleyin.	Consult the current SDS for transport, storage and detailed safety information.

İLETİŞİM / CONTACT

WEB

www.vorexaboya.com

E-POSTA / EMAIL

info@vorexaboya.com

TELEFON / PHONE

0212 422 76 76

ADRES / ADDRESS

Firuzköy Mah. Hasan Önal Cad. No: 6/1 Avcılar / İSTANBUL

